

NORGIPS SUPER FILLER

NORGIPS®

Chit de rosturi pentru acoperirea îmbinărilor
dintre plăcile de gips-carton



DOMENII DE UTILIZARE

- Finisarea îmbinărilor dintre plăcile de gips-carton utilizând bandă de armare
- Finisarea suprafețelor deteriorate a plăcilor de gips-carton și a tencuielilor de ciment-var
- Șpăcluirea elementelor vizibile de fixare, cum ar fi capetele șuruburilor
- Înglobarea benzilor de armare și a colțarelor la sistemele realizate cu plăci de gips-carton

AVANTAJE

- Aderență excelentă la suport și plasticitate crescută
- Con tracție scăzută în timpul întăririi, rezistență crescută la fisurare
- Se poate utiliza la realizarea îmbinărilor în cazul plafoanelor și pereților de compartimentare cu rol de protecție la foc (nivel de calitate Q1)
- Poate fi utilizat inclusiv în încăperi cu umiditatea aerului ridicată, precum băi sau bucătări rezidențiale

DATE TEHNICE

Tip	1B în conformitate cu EN 13963:2014
Reacția la foc	A2-s1, d0 - incombustibil
Timp de lucru	60 minute
Necesar de apă	11 l / 25 kg
Grosimea admisă pentru un singur strat	0-5 mm
Temperatura de utilizare	+5 până la +35°C
Consumul specific	0,15 kg/m ² – chitarea îmbinărilor plăcilor de gips-carton
Termen de valabilitate în ambalaj original nedeteriorat	12 luni
Ambalaj	Sac 25 kg (48 buc. pe palet)

PRODUSE COMPLEMENTARE

Amb.	Denumire	Descriere	Amb.	Denumire	Descriere
	NORGIPS FINISH	Glet de finisare pe bază de ipsos aditivat		NORGIPS FINAL FINISH	Glet de finisaj pentru o suprafață ideală
	NORGIPS EXTRA FINISH	Glet de finisaj gata preparat			



Placă + Profile metalice + **Masă de șpacu** + Accesorii = NORGIPS System

MOD DE AMBALARE

Ambalaj individual	Paletizare	
greutate [kg]	saci/palet [buc.]	greutate [kg/palet]
25	48	1 200

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI SUPORT

Suportul trebuie să fie rezistent, uscat, curat, lipsit de praf, grăsimi sau eflorescențe

Înainte de aplicarea masei de șpaclu pe marginile tăiate, trebuie să le curățați de praf prin utilizarea unei perii umede.

MOD DE PREPARARE

Produsul trebuie presărat treptat într-un recipient cu apă curată, la un raport de 11 litri de apă la 25 kg amestec uscat și amestecat manual sau cu un mixer mecanic cu viteză mică până la omogenizare. Masa de șpaclu după amestecarea cu apă trebuie utilizată în decurs de 60 de minute.

CHITUIREA ÎMBINĂRILOR DINTRE PLĂCILE DE GIPS-CARTON

Pe îmbinările dintre plăcile de gips-carton se aplică masa de șpaclu pe o lățime de aproximativ 10 cm și apoi se înglobează banda de armare din hârtie sau fibră de sticlă. După uscare, aplicați un al doilea strat de masă de șpaclu NORGIPS Super Filler. Se șpăcluie de asemenea, elementele vizibile de fixare, cum ar fi capetele șuruburilor TN, TB.

În cazul utilizării benzii de armare din plasă de fibră de sticlă, aceasta se poate lipi direct la îmbinarea dintre două plăci și apoi se acoperă utilizând două straturi de chit de rosturi NORGIPS Super Filler. Înainte de a aplica un al doilea strat de masă de șpaclu se va aștepta uscarea primului strat.

Pentru realizarea unei suprafețe perfect plane, după uscare, se va elimina surplusul de material iar suprafața rosturilor se va șlefui. În acest mod obțineți o îmbinare structurală având nivelul de calitate Q1.

Îmbinarea astfel pregătită este potrivită pentru lucrările de finisare ulterioare, definite ca având nivel de calitate Q2, Q3 sau Q4 (vezi și produse complementare).

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

- Masa de șpaclu trebuie aplicată numai când temperatura încăperii și a suprafeței suport va fi cuprinsă între +5°C și +35°C iar umiditatea relativă a aerului mai mică de 80%. Dacă temperatura mediului ambiant crește peste +25°C timpul de lucru se reduce.
- A se depozita în ambalajul original, nedeteriorat, pe paleți de lemn, în încăperi uscate și bine ventilate.
- Pentru preparare și aplicare utilizați recipiente și instrumente din oțel inoxidabil curate - în caz contrar timpul de prelucrare va fi redus.
- Perioada de valabilitate pentru utilizare este de 12 luni.
- Mai multe informații puteți găsi pe pagina www.norgips.ro

NORGIPS sp. z o.o.

ul. Krakowiakow 50,
02-255 Varșovia, PL
tel. + 48 605 338 181

www.norgips.ro

Informațiile conținute în acest prospect reprezintă o prezentare de produs. Ele constituie recomandări generale, sunt bazate pe cunoștințele și experiența noastră și nu se referă la situații particulare. Îmbunătățind și dezvoltând constant produsele oferite de

compania noastră, ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice fără o notificare prealabilă. Datele prezentate nu pot constitui baza niciunei revendicări. Dacă aveți întrebări vă rugăm să contactați departamentul tehnic Norgips / reprezentantul Norgips.